

## Papel Kraft Encrespado:

Composicion: Papel Kraft estandar fabricado con sulfato de celulosa 100%

## Aplicaciones:

Aislamiento en equipos electricos en general

Aislamiento en transformadores en baño de aceite

## Datos técnicos

Propiedades		Unidad	Papel Encrespado.			
			0, 05mm	0, 075 mm	0, 08 mm	0, 13 mm
Espesor de papel crepé		Mm	0, 35±0, 05	0, 48±0, 08	0.80.60±0.08	0, 80±0, 10
Tolerancia de espesor		%	+ - 10	+ - 10	+ - 10	+ - 10
Densidad		g/cm <sup>2</sup>	0.75-0.8	0.75-0.8	0.75-0.8	0.75-0.8
Contenido de cenizas		%	≤ 1.0	≤ 1.0	≤ 1.0	≤ 1.0
Humedad		%	6.0-9.0			
Extracto acuoso de PH			6.0-8.0			
Conductividad extracto acuoso		Ms/m	≤10			
Resistencia a la tracción	MD	KN/M	≥1.96	≥2, 6	≥ 3.0	≥ 3.3
	TD	KN/M	≥ 1.3	≥1.96	≥ 2.3.	≥2, 7
Arrugas		%	≥ 50			
Resistencia dieléctrica		Kv/mm	≥10	≥10	≥10	≥10